



# Hobby Concrete

## HobbyConcrete

**Weber HobbyConcrete** Tørbeton, som giver brugervenlig mørtel til håndværksstøbning – du skal blot tilsætte vand. Fordele ved dette produkt:

- Nem at anvende, du skal blot tilsætte vand
- Velegnet til næsten enhver mindre betongenstand
- Utallige muligheder, konsistensen kan ændres ved at tilpasse vandmængden
- Til indendørs og udendørs brug
- Sikker og holdbar
- Støvreduceret

**Weber HobbyConcrete** er nem at bruge til fremstilling af mange slags betongenstande, enten ved hjælp af forme eller formgivning. Eksempler på anvendelser: havetemaer i beton, pyntegenstande, betonkunst og mindre havemøbler.

Anbefalet vandindhold: 0,6-1,0 l/5 kg (12-20 %)

Blandevolumen: ca. 2,5 l/5 kg

Anvendelsestid: Ca. 1 time

Tilslag: Naturligt sand og kalksten 0-3 mm

Frostmodstand: Ja, velegnet til udendørs brug

Holdbarhed: Ca. 24 måneder efter produktionsdatoen (ved tør opbevaring i uåbnet emballage)

Emballage: 5 og 15 kg plastikpose

Varenummer 5 kg: 5200815295

Varenummer 15 kg: 5200815298

DB-nummer 5 kg: 1967756

DB-nummer 15 kg: 1967749

[FIND FORHANDLER HER](#)

## UNDERLAG

Laveste anvendelsestemperatur er + 5 °C. Undgå støbning i direkte sollys eller stærk vind. Det er en god idé at pensle formen med fx madolie, inden du støber betonen.

## BLANDING

Bland 1 pose (5 kg) tørmateriale i 0,6-1 liter rent vand, afhængigt af den ønskede konsistens. Styrken varierer alt efter mængde af tilsat vandmængde og eftervanding. Bland med en røremaskine med blandestav. Mindre mængder kan også blandes manuelt – bland omhyggeligt med spartel eller murske. Bland mørtlen i ca. 5 minutter for at opnå en ensartet konsistens. Du bør bære støvmaske under blandingen og beskyttelseshandsker under hele arbejdet.

## UDFØRELSE

Vi anbefaler, at du arbejder udendørs pga. mørtelsprøjt og mindre støvmængder. Undgå kontakt med huden og beskyt især

øjnene mod mørtelsprøjt. Vi anbefaler forstærkning med et stål- eller plastiknet til tyndere og større støbninger. Efterbehandling består i at eftervande støbeoverfladen, så snart tørringen går i gang, normalt 2-3 timer efter blanding. Fortsæt eftervandingen i 2-5 dage mindst 1 gang om dagen. Åbne forme skal dækkes omhyggeligt efter første vanding. Formen kan fjernes tidligst 2 dage efter støbningen, men større støbninger kræver normalt en længere tørretid. Formen bør fjernes forsigtigt.

Rengør arbejdsredskaber og underlag med vand straks efter brug, da tørret beton er svært at fjerne. Rengør genanvendelige støbeforme med vand og opvaskemiddel.

## EFTERBEHANDLING

Intet svar

## ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Intet svar

## DOKUMENTATION



[Hent sikkerhedsblad PDF her](#)